

Micro-modèle
85 rte des Romains
67200 STRASBOURG
Tel 0033 368 200 101
Siret 493 274 682 0019

-

RESINE PU SOUPLE ESC_PU51

PRODUITS POUR OUTILLAGES, PROTOTYPES et moules souples avec contre dépouille

Applications

Tout type de travaux de modelage et de maquettage
Application : réalisation de pneumatiques de modèles réduits.

Propriétés générales

| | | |
|------------------------------|--------------------|----------|
| Teinte résine : PU51 A+B | Noir | |
| Masse volumique du mélange : | Kg/dm ³ | 1,2 |
| Dureté Shore D : | à 20°C | 47 +/- 3 |
| Résistance à la traction : | N/mm ² | 2 |
| Résistance à la rupture : | % | 275 |
| Résistance au déchirement : | N/mm ³ | 2,5 |

Mode d emploi

Proportions pondérales du mélange : PU 51A 100 PU51 B 10
Durée de vie en pot (200gr mél. A 20°C) : 25 minutes
Démoulage possible à 20/25°C : 24 heures
Durée de conservation en emballages clos : 6 mois
Les composants chargés doivent être rebrassés à chaque usage.
Refermer les récipients après chaque usage.
Stocker à l abri de l humidité à une température comprise entre 18 et 25°C.

www.lettrainmagique.com

Les données ci-dessus résultent d essais sur éprouvettes dans nos laboratoires. Notre responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où la mise en uvre des produits échappe à notre contrôle.
Pour les prescriptions d hygiène et de sécurité, se référer à nos fiches de données de sécurité